


<b>0. Produkt gældende for virksomhed</b>	RC <input type="checkbox"/>	RBR <input checked="" type="checkbox"/>
<b>1. Varetype</b>	Plus Rand - 9 	
<b>2. Tilsigtet anvendelse</b>	Plus sten anvendes som belægning på steder, hvor der vil forekomme høje belastningsintensiteter.	
<b>3. Fabrikantens navn</b>	Betongruppen RBR A/S Industrivej 8, 6800 Varde, Danmark Telefon: +76 95 11 22 rbr.dk	
<b>4. Kontrol</b>	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338 Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
<b>5. Mærkninger</b>	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
<b>6. Deklaration</b>	Plus sten er udført med fugeknaster, som sikrer overholdelse af en minimumsfuge. Fugebredden skal være mellem 2 og 5 mm. Der skal anvendes 27,5(4,75)stk. /m <sup>2</sup>	
<b>Egenskab</b>	<b>Basismål</b>	<b>Tolerancer/krav</b>
Længde (mm)	243,5	± 2
Bredde (mm)	105,5	± 2
Tykkelse, midd.(mm)	90	± 3
Tykk.diff (mm)		≤3
Knasthøjde	1,5	
Affas på kanter (mm)		
Karakteristisk spalte-trækstyrke (MPa)		≥3,6
Min. brudlast		250 N/mm
Vejrbestandighed		klasse 3 – D
Slidstyrke		Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:		<b>CE – mærkning</b> Fremgår af følgeseddel ved leverancen
Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 17-01-2020		